

**Fornaci Briziarelli Marsciano***Il cotto per tradizione*

SCHEDA TECNICA

Blocco Termico da Tamponamento ad incastro Superpor® riempito con EPS+ grafite**Codice prodotto: 5064**

Peso: 12,50 Kg

Pezzi m²: 17

Pezzi pacco: 30

Peso pacco: 375 Kg

**Dimensioni (S x L x H): 42x30x18**

Caratteristiche blocco	Tipo: Elemento LD per tamponatura/tramezza		
	Massa volumica lorda	Kg/m ³	567
	Massa volumica netta	Kg/m ³	1703
	Percentuale di foratura	%	67
	Resistenza media a compressione in direzione dei carichi verticali (fbm):	N/mm ²	13,0
	Resistenza termica del blocco (R)	°Km ² /W	5,523
	Conduttività termica equivalente del blocco (λ eq)	W/°Km	0,076

Parete	Massa superficiale ⁽¹⁾	Kg/m ²	236
	Potere fonoisolante R _w ⁽²⁾	dB	51
	Resistenza al fuoco ⁽³⁾	EI	240
	Resistenza al fuoco ⁽⁴⁾	EI	240
	Sostanze pericolose	/	assenti
	Coefficiente di diffusione al vapore acqueo	μ (=δa/ δ)	5/10
<small>Note: (1) Spessore dei giunti di 10 mm (2) Spessore dell'intonaco 1 cm su ambo i lati (3) Con intonaco tradizionale (1 cm su ambo i lati ovvero 2 cm sul lato esposto al fuoco) (4) Con intonaco protettivo antincendio (1 cm su ambo i lati ovvero 2 cm sul lato esposto al fuoco)</small>			

Caratteristiche muratura	Valori riferiti alla parete con spessore 42 cm		malta normale	malta termica
	Trasmittanza termica (con intonaco normale int. ed est.) U	W/°Km ²	0,18	0,18
	Trasmittanza termica (con intonaco normale int. e termoisolante est.) U	W/°Km ²	0,17	0,17
	Trasmittanza termica (con intonaco termoisolante int. ed est.) U	W/°Km ²	0,16	0,16
<small>Note: Malta normale λ= 0,83 W/°Km Malta termica λ= 0,25 W/°Km Intonaco normale λ= 0,54 W/°Km (spessore 1,5 cm) Intonaco termoisolante λ= 0,06 W/°Km (spessore 2 cm)</small>				



FBM Fornaci Briziarelli Marsciano Spa
Amministrato: Via XXIV Maggio, snc - 06055 Marsciano Pg Tel. 075.87461 - Fax 075.8748990

www.fbm.it info@fbm.it



rev. 3.0