



Fornaci Briziarelli Marsciano



FBM Fornaci Briziarelli Marsciano SpA
Sede e Amm.ne: 06055 Marsciano (PG) – Via XXIV Maggio
Capitale Sociale Int.Vers. € 6.600.000,00
Codice Fiscale e Partita IVA 00297430548
Registro Imprese CCIAA Perugia n.00297430548
REA: CCIAA PG N.40092 – CCIAA TR N.31883
N.Posizione Meccanografica M581131
<http://www.fbm.it> e-mail: fbm@fbm.it

Scheda Tecnica



Tipologia di materiale: Tramezza 8x50x25 incastro "Superpor®"

Stabilimento di produzione:	DUNAROBBA (TR)	
Codice materiale:	550	
Tipo: Elemento LD per tamponatura/tramezza		
Configurazione: Forato in laterizio a fori verticali		
Dimensioni 80x500x250	Valore medio di categoria T1	Campo di categoria R1
Massa volumica lorda: 926 Kg/m ³	Massa volumica netta: 1.709 Kg/m ³	Categoria D1
Peso del forato:	9,35 Kg/cad	
Percentuale di foratura:	46 %	
Resistenza media a compressione:	>10 – Categoria II	
Resistenza termica del forato (R):	0,41 °K m ² /W	
Conduttività termica equivalente del forato λ_{eq} (= d / R):	0,19 W/ °K m	
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo μ (= δ_a / δ):	5 /10	
Massa superficiale (valore calcolato con 1 cm di malta normale):	78 Kg/m ²	
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	
Resistenza al fuoco (D.M. Interni 16/02/2007 – All. D – Tab. D.4):		
• con intonaco tradizionale (1 cm su ambo i lati ovvero 2 cm sul lato esposto al fuoco)	--	
• con intonaco antincendio (1 cm su ambo i lati ovvero 2 cm sul lato esposto al fuoco)	EI 60	
Indice di valutazione del potere fonoisolante:		
• senza intonaco	37 dB	
• con intonaco (1 cm su ambo i lati)	41 dB	
Sostanze pericolose:	Assenti	

